

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Травертино Романо INT/tr/02

### Технические характеристики

ТРАВЕРТИНО РОМАНО компании OIKOS – это готовая к использованию специальная заполняющая декоративная штукатурка для внешних и внутренних работ на основе песка, измельченного отборного мрамора и выдержанной гашёной извести. Однородная и мягкая смесь легко наносится и позволяет при помощи специальной техники воспроизвести эффект натурального камня, подчеркивая его самые тонкие узоры. Одной из важнейших характеристик продукта является способность крепко сцепляться с основой, образуя единое целое. ТРАВЕРТИНО РОМАНО препятствует образованию плесени и бактерий. Со слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

### Сфера применения

Декор для внутренних стен в помещении.

### Подготовка подложек

Применять на совершенно сухую и выдержанную подложку. Новая штукатурка должна выдерживаться, как минимум, 30 дней для обеспечения полного карбонирования. Тщательно очистить или вымыть поверхность для удаления отслаивающихся частей. Для старых или сыпучих подложек целесообразно нанести один слой грунта NEOKRYLL компании OIKOS. На другие типы подложек нанести один слой грунта BLANKOR компании OIKOS для улучшения сцепления и придания однородности впитывающей способности.

### Способ нанесения

Нанести ТРАВЕРТИНО РОМАНО с помощью шпателя «инокс» от OIKOS (арт.113) с толщиной материала около 1,5 - 2,0 мм. Сразу же после этого обработать поверхность тампоном, держа инструмент под углом (арт.133 от OIKOS) для создания неравномерных прожилок. В промежутках между прожилками тем же самым инструментом, держа параллельно поверхности, протампонировать. Как только поверхность начнет высыхать необходимо пройтись шпателем, пресуя при этом выступающую рябь материала. Когда материал подсохнет, еще раз проработать шпателем поверхность с производением большего давления на материал до того момента пока поверхность не станет гладкой с ярко выраженными прожилками, передавая эффект под настоящий камень травертин. Для воспроизведения эффекта прожилок, которые встречаются в натуральном камне («расшивка»), после заглаживания материала краем маленького шпателя от OIKOS (арт. 111) или отверткой сделать расшивку необходимых вам размеров. Для получения прямых линий использовать

планку. Время перед нанесением конечного слоя TRAVERTINO ROMANO FINITURA: минимум 24 часа.

## Отделка/ Защитные средства

### ТРАВЕРТИНО РОМАНО Натуральный/Белый

Для защиты и поддержания ТРАВЕРТИНО РОМАНО нанести кистью один слой бесцветного Travertino Romano FINITURA, готового для применению.

### ТРАВЕРТИНО РОМАНО: Нанесение цвета

Нанести кистью один слой бесцветного Travertino Romano FINITURA, готового к применению, с особым вниманием покрыть гладкие части поверхности, не попадая внутрь прожилок так, чтобы воссоздать имитацию натурального камня. Дождаться пока первый слой покрытия высохнет, затем нанести кистью второй слой заколерованного определённым цветом Travertino Romano FINITURA и разведенного на 50% водой. Удалить излишки продукта, используя увлажнённую губку с тем, чтобы достичь светло-темного эффекта, который создаётся из-за разного уровня впитываемости поверхности между гладкой площадью и прожилками.

Для достижения определённого оттенка по карте цвета: смешать 100 мл продукта TONER производства OIKOS с 1 л Travertino Romano FINITURA, тщательно перемешав.

## Технические характеристики: нанесение

Разведение	Готов к применению.
Расход	2 кв.м/л.
Инструменты для нанесения	лопатка из нержавеющей стали, арт. 113, арт. 133 и арт. 111 компании OIKOS
Базовый слой	NEOKRYLL, BLANKOR компании OIKOS.
Защитные Средства	Travertino Romano FINITURA компании OIKOS
Температура нанесения	+10°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	2 ÷ 4 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время высыхания до помывки	30 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	20 ÷ 25 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время для перекрашивания	24 часа (температура = 20°C с относительной влажностью около 75%)
Чистка инструментов	Водой

**Предостережения** Защитить поверхность в первые 48÷72 часов после нанесения. В случае присутствия жидкости в банке можно применить загуститель (addensante), который добавляется в материал непосредственно перед использованием продукта и перемешивается дрелью.

### Технические характеристики: продукт

<b>Состав</b>	Песок, отобранные гранулы мрамора и выдержанный известковый раствор
<b>Удельный вес</b>	1,65 кг/л +/- 3%
<b>Гранулометрия</b>	Макс= 0.8мм
<b>РН</b>	12.5 ÷ 13.5
<b>Вязкость</b>	Паста
<b>Температура хранения</b>	+2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза
<b>Парогазопроницаемость (SD)</b>	(UNI EN ISO 7783-2): высоко, Sd=0.010 м, $\mu$ =3.28
<b>Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE</b>	Класс принадлежности: A/ I; VOC: 8 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
<b>Цвета</b>	Белый +5 пять оттенков (только для внутреннего использования)
<b>Фасовка</b>	5 - 20
<b>Текстура</b>	Travertino

### Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Внимательно прочесть лист безопасности: продукт носит этикетирование Xi, R41 раздражающий. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

### Основные технические условия

Применять на до конца сухую и выдержанную подложку. Новая штукатурка должна выдерживаться на минимум 30 дней для обеспечения полного карбонирования. Тщательно очистить или вымыть поверхность для удаления отслаивающихся частей. Для старых или сыпучих подложек целесообразно нанести один слой грунта NEOKRYLL компании OIKOS. На другие типы подложек нанести один слой грунта BLANKOR компании OIKOS для улучшения сцепления и придания однородности впитывающей способности.

Покрывать ТРАВЕРТИНО РОМАНО поверх подложки, используя лопатку из нержавеющей стали компании OIKOS нанося продукт до достижения желаемого эффекта. Нанести Travertino Romano FINITURA для декорации и защиты подложки.

Стоимость - ..... за м<sup>2</sup>, включая материал и работу.

**Заметки**

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.